

LAQUÉ STANDARD FACE P

> ÉPAISSEUR (mm)	0,63	0,75
>> MASSE (kg/m ²)	5,86	6,97

APPLICATIONS CONSEILLÉES > bardage simple peau (pose verticale)
 bardage double peau (pose verticale)
 épaisseur 0,75mm pour une pose horizontale ou oblique


PROGRAMME DE FABRICATION

- > galva S320 GD+Z épaisseurs: 0,63 / 0,75 / 1,00mm
- >> polyester 25μ épaisseurs: 0,63 / 0,75mm coloris standard
- >>> PVDF / PUR / THD sur demande


COLORIS STANDARD > suivant nuancier

OPTIONS >

**perforation
R5 T12,5**



film de protection



NORMES > **règles professionnelles** pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques
acier galvanisé NF P 34-310 et EN 10147
prélaquage P 34-301
essais suivant NF P 34-503 de novembre 1995



TABLEAU DES CHARGES EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

› RAPPORT D'ESSAIS BUREAU VERITAS: N° 1702353/1G

PRESSION				PORTÉES D'UTILISATION (m)	DEPRESSION			
épaisseurs nominale (mm)		épaisseurs nominale (mm)			épaisseurs nominale (mm)		épaisseurs nominale (mm)	
0,63	0,75	0,63	0,75		0,63	0,75	0,63	0,75
209		390		1,40	172		176	
188	223	355	423	1,45	155	184	166	198
169	201	323	384	1,50	140	167	157	187
153	182	294	350	1,55	127	151	148	177
138	165	269	321	1,60	116	138	141	167
126	150	247	294	1,65	105	126	133	159
115	137	227	271	1,70	97	115	127	151
105	125	210	250	1,75	89	105	120	143
96	114	194	231	1,80	82	97	115	136
89	106	180	214	1,85	77	92	109	130
83	99	167	199	1,90	73	86	104	124
77	92	155	185	1,95	69	82	100	118
72	86	145	172	2,00	65	78	95	113
68	81	135	161	2,05	62	74	91	108
64	76	126	151	2,10	59	70	87	104
60	71	119	141	2,15	56	67	84	100
56	67	11	132	2,20	53	63	80	95
53	63	105	125	2,25	51	60	77	92
50	60	99	117	2,30	49	58	74	88
47	56	92	109	2,35	46	55	71	85
45	53	86	102	2,40	44	53	68	81
42	50	80	95	2,45	42	51	65	78
40	48	75	89	2,50	41	48	63	75
		70	83	2,55			61	72
		65	78	2,60			58	69
		61	73	2,65			56	67
		58	69	2,70			54	65
		54	65	2,75			52	62
		51	61	2,80			51	60
		48	57	2,85			49	58
		45	54	2,90			47	56
		43	51	2,95			46	54
		40	48	3,00			44	53